

CANEXEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Profil	CED'R-TEX	RIDGEWOOD ULTRA-PLANK
Zusammensetzung	95% Holzfasern, 3% Wachs, 2% Phenolharz	
Paneel	Einfaches Paneel mit Feder Stülpchalung mit Überlappung	Doppeltes Paneel mit gerundeter Auskehlung (Ridgewood) oder eckiger Auskehlung (Ultra-Plank) – jeweils mit Nut und Feder
Optik	Holzoptik	
Beschichtung	Vier Lagen einer im Ofen bei 160° getrockneten UV-beständigen Acryl-Farbe	
Farbtöne	Weiß, Mandel, Sand, Nebelgrau, Schottisch-Blau, Acadia, Yellowstone, Sierra, Ton, Schwarzgrün, Crème, Schiefergrau	Weiß, Mandel, Sand, Nebelgrau, Schottisch-Blau, Acadia, Yellowstone, Sierra. Zusätzliche Farben Ridgewood : Rotbraun, Zeder, Ton, Schwarzgrün, Crème, Schiefergrau
Länge x Deckbreite x Dicke	3660 x 200 x 9,5 mm	3660 x 280 x 11,1 mm
Montage	Horizontale Montage	Horizontale, vertikale oder diagonale Montage für Ridgewood, nur vertikale Montage für Ultra Plank
Befestigung	Verdeckt durch Nägel alle 400 mm	
Fassadenfläche pro Paket	4 Paneele = 2,91 m ²	4 Paneele = 4,10 m ²
Fassadenfläche pro Palette	40 Pakete = 116,40 m ²	27 Pakete = 110,70 m ²
Flächengewicht	10,6 kg/m ²	10,3 kg/m ²
Dichte	920 kg/m ³	920 kg/m ³
Garantie und Normen	10 Jahre Garantie Brandschutz DIN 4102-B2 Prüfbescheid CSTB (Europäische Qualitätsüberwachung)	
Widerstandstest	Gute Dauerhaftigkeit, geprüft durch das Amt « Bureau Veritas » Isotropie Test, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sowie Stoßtest vom CSTB	
Wartung	Wartungsfreundlich. Reinigung von evtl. stark verschmutzten Oberflächen mit Wasser und einem nicht schleifenden Reinigungsmittel.	